

メルカプトプロピオン酸誘導体

品番	CAS No. 化審法 No.	商品名	構造式	性状	包装形態	用途	備考
2-1	27431-40-9 2-1382	メルカプトプロピオン酸メトキシブチル 3-Methoxybutyl 3-mercaptopropionate	$\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCH}_3)\text{CH}_3$ MW 192.2	無色透明液体 含量：99% d^{20} ：1.055	18kg C/N 200kg D/M	塩ビ安定剤原料 重合調整剤	
2-2	50448-95-8 2-1383	メルカプトプロピオン酸オクチル (BMPA-2EH) 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropionate	$\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_8\text{H}_{17}$ MW 218.4	無色透明液体 含量：98% d^{20} ：0.964	17kg C/N 190kg D/M	同上	
2-3	50727-77-0 2-1383	メルカプトプロピオン酸トリデシル Tridecyl 3-mercaptopropionate	$\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_{13}\text{H}_{27}$ MW 288.5	無色透明液体 含量：97% d^{20} ：0.936	16kg C/N	同上	受注生産
2-4	22504-50-3	エチレングリコールビスチオプロピオ ネート(EGTP) Ethylene glycol bis (3-mercaptopropionate)	$\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_4\text{OCOCH}_2\text{CH}_2\text{SH}$ MW 238.4	微黄色透明液体 SH当量：124 d^{20} ：1.234	20kg C/N	エポキシ硬化剤 その他 樹脂硬化促進剤	受注生産 新規化学物質
2-5	92140-97-1	ブタンジオールビスチオプロピオネート (BDTP) 1,4-Butanediol bis (3-mercaptopropionate)	$\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOC}_4\text{H}_8\text{OCOCH}_2\text{CH}_2\text{SH}$ MW 266.4	微黄色透明液体 SH当量：137 d^{20} ：1.176	20kg C/N	同上	受注生産 新規化学物質
2-6	33007-83-9 2-1390	トリメチロールプロパントリスチオ プロピオネート(TMTP) Trimethylolpropane tris (3-mercaptopropionate)	$(\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2)_3\text{CC}_2\text{H}_5$ MW 398.6	微黄色透明液体 SH当量：140 d^{30} ：1.21	20kg C/N 200kg D/M	同上	
2-7	7575-23-7 2-3330	ペンタエリスリトールテラキスチオ プロピオネート(PETP) Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate)	$(\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2)_4\text{C}$ MW 488.5	微黄色透明液体 SH当量：136 d^{50} ：1.26	20kg C/N 240kg D/M	同上	

●上記のほかにも特注合成品お引き受けいたしております